

高輝度蓄光塗料(蓄光材は別添) 品番:AFSU700		美しく仕上げるコツ	
		●説明文、注意書きをよく読み、十分に攪拌してから使いきって下さい。	
用途	水性ウレタン		2 ●塗る面のゴミ、油分、さび、かびなどを取り除きます。 ●塗りかえの場合、はがれかけの部分は、ワイヤーブラシなどで充分にとり、サンドペーパーで凹凸をなくします。また、はがれないところは、上からそのまま塗ってもかまいません。 ●(下地が白色でない場合は特に)白色プライマーの塗工を推奨します。(下地が黒いと蓄光の発光力が低下します。)
●屋内外の鉄、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル、ブロック、スレートかわら、カラーベスト、コンクリート床、プラスチック(プラスチックは塗る前にテスト塗りしてください) ※自動車、単車、バスタブ、ビニールクロス、フッ素加工面には塗らないでください。	ホルムアルデヒド等級	F☆☆☆☆	
	配合	さび止め剤 防カビ剤	
特長		3 ●鉄部 さびのひどいところは充分にさびを落とし、布でほこりをとってください。このまま直接塗れますが、さび止め塗料を塗った上に塗りますと、さらに強く仕上がります。 ●木部 節穴やくぼみには水性パテなどをうめこんでならしておきます。ハケは必ず木目にそって動かしてください。 ●サイディング、外壁、モルタル、ブロック、スレートかわら、カラーベスト、コンクリート床部 予め「水性下地用シーラー」を塗っておきますと、素地との付着力が強くなり、塗料の吸い込みも少なくなります。 ※新しいコンクリート面、モルタル面、スレート面などに塗る場合は、施工後1ヶ月くらいたってから塗して下さい。	
●本品の原材料は従来の蓄光材に比べ輝度、残光時間共に業界屈指の性能を持つ製品です。塗工厚は約0.4mmで高輝度(JIS-JC級)となります。 ●油性塗料のような強いにおいがありません。 ●厚みのある強じんな塗膜は、屋内外で使用でき、美しいつやがあります。 ●水性塗料がもつ特有の粘着性がないので汚染されにくく、美観をもちつづけます。 ●さびどめ剤入りですから、鉄部にも直接塗ることができます。		4 ツヤのある面に塗るときは、サンドペーパーなどで、ツヤをおとしてください。	
ご注意		5 施工の直前に蓄光顔料を水性ウレタンに投入し、十分に攪拌して下さい。	
●塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、その後も塗料のにおいなくなるまでは、ときどき換気をしてください。 ●塗り終わったら手でふれたり、水やほこりがかからないように注意してください。 ●乾燥時間、塗り面積は、気象条件や塗るものの素材により多少異なります。 ●残った塗料は、使い切ってから捨ててください。 ●本来の用途以外に使用しないでください。		6 入り組んだところやせまいところ、周辺を先に塗り、広いところはあとから塗るようにします。	
[救急処置]		7 うすめ方 薄く塗るにそのまま塗るようになっていますが、塗りにくいときは水で5~10%くらい薄めてください。 また、塗りにくくなったら少しずつうすめて塗りやすくしてください。	
●皮ふに付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等があるときには、医師の診察を受けてください。 ●目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 ●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。		8 塗装間隔 0.1mm程度の薄塗りの際の乾燥時間は約15分ですが、2回塗りをする時は1回目を塗ってから2時間以上間隔をあけてください。	
使用方法		家庭用品品質表示法に基づく表示	
1. 乳白色の塗料にかき混ぜながら、付属の蓄光材を添加して下さい。		品名	合成樹脂塗料(水系)
2. ダマが無くなるように底まで十分にかき混ぜてご使用下さい。		用途	屋外木用、屋内木用(床を除く)、 屋内外壁用、鉄用
3. 塗る面のゴミ、油分、さび、かびなどをとってください。		色名	淡黄色
4. 塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。		成分	合成樹脂(ウレタン)、蓄光顔料、水
5. 高輝度に発光させた場合は、塗膜0.4mm以上が必要ですので塗料を盛るように置いてヘラや刷毛で厚みを調整して下さい。5℃以下の時は塗らないでください。		容量	塗料:0.7L 蓄光材:350g
6. 塗料は使い切ってください。 開封後はお早めにご使用下さい。乾燥・硬化の恐れがあります。		参考塗り面積	平滑面の時:1.6㎡(膜厚0.4mmとして)
		発光力の目安	膜厚0.4mm以上:高輝度(JIS-JC級)
		参考上代	32,000円(税抜)

<施工例:縞鋼板>

